

Chemi Vinyl H100



مشخصات

پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات	ترکیبات
لاتکس سفید رنگ	شکل فیزیکی (ظاهر)
۵۰±۱	درصد مواد جامد
بیش از ۲۰۰۰۰ (Poise)	ویسکوزیته
۱۵ درجه سانتی گراد	حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT)
-۱۸ درجه سانتی گراد	مقاومت در مقابل سرما
غیر یونی	ماهیت یونی
۳ - ۴	مقدار PH
کمتر از ۳	عدد اسید (mg KOH/g)
قابل استفاده در صنایع چسب و چسب چوب، کف پوش، کبریت سازی، کاغذسازی، چرم سازی و صنایع سلولزی	کاربرد
به هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن بوده و فیلم آن پس از خشک شدن بی رنگ و شکننده است.	خواص
حداقل یک سال در شرایط معمولی	زمان نگهداری
بشکه های ۵۰ و ۱۰۰ کیلویی پلاستیکی	بسته بندی